

MOGIACRÍLICO

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO PARA TELHAS, TIJOLOS, PEDRAS E ALVENARIA

COMPOSIÇÃO:

Resinas acrílica e aditivos especiais

Propriedades:

Impermeabilizante acrílico para telhas, tijolos, pedras e alvenaria.

MOGIACRÍLICO após secar forma uma película lisa e resistente sobre a superfície. Características estas que previnem o surgimento de mofo, limo, penetração de umidade, desgaste por contato ou acúmulo de sujeira.

MOGIACRÍLICO proporciona um acabamento de maior resistência e durabilidade.

APLICAÇÃO:

A aplicação com **MOGIACRÍLICO** deve ser feita em superfície limpa, isenta de partículas soltas ou produtos que prejudiquem a fixação (óleos, graxas, desmoldantes, tintas, etc...).

- Recomenda-se aplicar **MOGILIMPA** para remover óleos, ceras, gorduras, mofo ou limo. Após a limpeza lavar com água em abundância e aguardar 3 dias a secagem total da superfície.
- **MOGIACRÍLICO** deve ser aplicado com pistola, pincel ou rolo de lã. Para tijolo exposto ou a vista, usar trincha.
- A primeira demão com **MOGIACRÍLICO** deve ser diluída com até 15 % de água. Observar que esta diluição deve ser feita sempre com água limpa.
- O intervalo para aplicação da segunda demão é de aproximadamente 30 minutos, ou a secagem ao toque. Para aplicação das demãos seguintes aguardar 4 horas.

Lembre-se que o êxito não depende somente dos produtos, mas também dos procedimentos seguidos.

CONSUMO

Testes realizados com **MOGIACRÍLICO** indicam que de duas a três demãos são suficientes. **MOGIACRÍLICO** proporciona mais resistência e proteção à superfície aplicada

Consumo aproximado:
10 m²/litro, cada demão

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Análise	Método	Faixa de variação aceitável / Parâmetros
Determinação do aspecto em substâncias líquidas	MOGICON 014	Líquido Incolor Sem evolução gasosa Odor característico (conforme amostra padrão)
Determinação do ph tal qual	MOGICON 010	pH tal qual 7,5 a 8,5
Determinação da densidade em g/ml	MOGICON 011	1,00 +/-0,02 g/ml
Determinação da viscosidade copo Ford Fuso 4	MOGICON 016	36 a 42 segundos
Aplicação e secagem ao toque	MOGICON 021	30 minutos

Observações

Os métodos usados foram elaborados para que o produto esteja de acordo com as recomendações das normas ABNT–NBR 11003 / 9558 e 13245.

Procure seguir os métodos de aplicação sugeridos, e em caso de dúvida ou informações complementares contatar nosso departamento técnico.

ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

ARMAZENAGEM	Manter em local arejado e seco
EMBALAGEM	Barricas de 18Kg ou Tambores de 200Kg
PRAZO DE VALIDADE	Válido por 24 meses
CUIDADOS	<p>Pele: lavar com bastante água, durante 15 minutos. caso já tenha secado, remover com thinner. aplicar creme hidratante.</p> <p>Olhos: lavar com bastante água, durante 15 minutos.</p> <p>Inalação: remover para o ar livre.</p> <p>Ingestão: provocar vômito, beber bastante água. procurar um médico.</p> <p>Equipamentos utilizados: não deixar secar, lavar com bastante água após usar.</p> <p>Manter as condições usuais de segurança. não ingerir. não inalar.</p>
ECOLOGIA	<p>Descartar a embalagem em local adequado, conforme legislação vigente. Nunca reutilize a embalagem para estocar água potável ou alimentos.</p> <p>Pode contaminar rios, córregos e esgotos.</p> <p>Participe ou promova a coleta seletiva de sua cidade não jogando embalagens no meio ambiente.</p> <p>Ajude a não poluir o solo.</p>

As sugestões, informações e recomendações contidas neste catálogo correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores. Tem a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não garantem características específicas do produto ou de suas aptidões para aplicações definitivas. A utilização do produto deverá levar em conta a realidade da produção e aos demais materiais empregados, ficando responsável pela observância das disposições legais. Direitos de propriedade industrial ou comercial devem ser respeitados. A garantia do produto obedece à legislação em vigor.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA -MATRIZ
CNPJ: 96.396.288/0001-34 – Insc. Est. 575.001.356.114
Rua Fernando F. Lima, 28 – D.I. – Restinga – SP
CEP 14.430.000
Fone: (16) 3143-1210 / Fax: (16) 3143-1212
e-mail: vendassp@mogiana.com

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FILIAL
CNPJ: 96.396.288/0002-15 – Insc. Est. 377/0006412
Travessa Picada Verão, 410 Bairro: Rural – Morro Reuter – RS
CEP 93.990.000
Fone/Fax: (51) 3569 5061 – Fone: (51) 3569 5062
e-mail: vendas@mogiana.com