

MOGICHAPISCO

FIXADOR DE CHAPISCO E ARGAMASSAS

COMPOSIÇÃO:

Copolímero especial.

PROPRIEDADES:

Fixador de chapisco e argamassas.

MOGICHAPISCO proporciona maior trabalhabilidade, fixação e impermeabilidade quando aplicado em diversos serviços, inclusive em processos de pintura a cal, cimento, látex e gesso.

MOGICHAPISCO é indicado para aplicação em pisos cimentícios, contrapisos, chapisco comum e rolado, arremates, reparos etc...


Fixador em tintas cimentícias, caiações, látex e gesso.

APLICAÇÃO:

A aplicação com **MOGICHAPISCO** deve ser feita em superfície limpa, sem trincas e fissuras, isenta de partículas soltas ou produtos que prejudiquem a fixação (óleos, graxas, desmoldantes, tintas, etc...).

Recomenda-se umedecer um pouco a superfície antes da aplicação, evitando excesso de água.

MOGICHAPISCO[®]
deixa os remendos
mais firmes



Molhe o local do remendo
antes de aplicar **MOGICHAPISCO**[®]

MOGICHAPISCO deve ser aplicado com vassoura de pêlo, rolo comum ou de textura (pintura e chapisco rolado), broxa, desempenadeira de feltro ou colher de pedreiro.



Adicionar **MOGICHAPISCO** à água de amassamento conforme indicação da tabela e misturar aos poucos conforme a utilização, até obter a consistência adequada.

Lembre-se que o êxito não depende somente dos produtos, mas também dos procedimentos seguidos.

Utilização	Traço	MOGICHAPISCO/Água
Pisos cimentícios e contrapisos	Cimento portland : areia : pedrisco 1 : 1 : 3	1 lit. MOGICHAPISCO / 3 lit. de água
Chapisco comum e rolado	Cimento portland : areia 1 : 3	1 lit. MOGICHAPISCO / 2 lit. de água
Arremates, reparos e igualações	Cimento portland : cal : areia 1 : 2 : 8	1 lit. MOGICHAPISCO / 3 lit. de água
Pintura com cal ou cimento		1 lit. MOGICHAPISCO / 4 lit. de água
Pintura látex		1 lit. MOGICHAPISCO / 18 lit. de tinta
Gesso		1 lit. MOGICHAPISCO / 3 lit. de água

CONSUMO:

Testes realizados com **MOGICHAPISCO** indicam que devido as suas características proporciona impermeabilização, excelente aderência, maior elasticidade aumentando a resistência ao desgates e choque diminuindo a retração das argamassas

- Consumo aproximado para chapisco comum: 300 g/m²
- Consumo aproximado para chapisco rolado: 200 g/m²
- Consumo aproximado para reparos, revestimento e pisos: 400 g/m²/cm
- Consumo aproximado pintura com cal ou cimento: 3 % sobre a massa do cal ou, cimento

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Análise	Método	Faixa de variação aceitável / Parâmetros
Determinação do aspecto em substâncias líquidas	MOGICON 014	Líquido Cor branco leitoso Sem evolução gasosa Odor característico (conforme amostra padrão)
Determinação do pH tal qual	MOGICON 010	pH Tal Qual: 3,50 a 5,00
Determinação da densidade em g/ml	MOGICON 011	1,00 a 1,01 g/ml

OBSERVAÇÕES:

Os métodos usados foram elaborados para que o produto esteja de acordo com as recomendações das normas **ABNT-NBR 11905 e 13245**.

Procure seguir os métodos de aplicação sugeridos, e em caso de dúvida ou informações complementares contatar nosso departamento técnico.

ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

Armazenagem: Manter em local arejado e seco

Embalagem: Barricas de 3,6 kg, 18 kg e tambores de 200 kg

Prazo de validade: Válido por 12 meses

Cuidados: **Pele:** Lavar com bastante água durante 15 minutos. Caso já tenha secado, remover com thiner. Aplicar creme hidratante.

Olhos: Lavar com bastante água, durante 15 minutos.

Inalação: Remover para o ar livre.

Ingestão: Provocar vômito, beber bastante água. Procurar um médico.

Equipamentos utilizados: Não deixar secar, lavar com bastante água após usar.

Manter as condições usuais de segurança. Não ingerir. Não inalar

Ecologia:

- Descartar a embalagem em local adequado, conforme legislação vigente. Nunca reutilize a embalagem para estocar água potável ou alimentos.
- Pode contaminar rios, córregos e esgotos.
- Participe ou promova a coleta seletiva de sua cidade não jogando embalagens no meio ambiente.
- Ajude a não poluir o meio ambiente.

As sugestões, informações e recomendações contidas neste catálogo correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores. Tem a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não garantem características específicas do produto ou de suas aptidões para aplicações definitivas. A utilização do produto deverá levar em conta a realidade da produção e aos demais materiais empregados, ficando responsável pela observância das disposições legais. Direitos de propriedade industrial ou comercial devem ser respeitados. A garantia do produto obedece à legislação em vigor.

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA -MATRIZ
CNPJ: 96.396.288/0001-34 – Insc. Est. 575.001.356.114
Rua Fernando F. Lima, 28 – D.I. – Restinga – SP
CEP 14.430.000
Fone: (16) 3143-1210 / Fax: (16) 3143-1212
e-mail: vendassp@mogiana.com

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FILIAL
CNPJ: 96.396.288/0002-15 – Insc. Est. 377/0006412
Travessa Picada Verão, 410 Bairro: Rural – Morro Reuter – RS
CEP 93.990.000
Fone/Fax: (51) 3569 5061 – Fone: (51) 3569 5062
e-mail: vendas@mogiana.com